# (9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

# bersetzung der europäischen Patentschrift

**9 EP 0851834 B 1** 

® DE 696 12 009 T 2

(i) Int. CI.<sup>7</sup>: C 01 B 7/04

② Deutsches Aktenzeichen:

696 12 009.7

(86) PCT-Aktenzeichen:

PCT/US96/15637

(6) Europäisches Aktenzeichen:

96 933 954.8

PCT-Veröffentlichungs-Nr.:

WO 97/11026

86 PCT-Anmeldetag: \_

20. 9. 1996

Weröffentlichungstag der PCT-Anmeldung:

27. 3. 1997

 Veröffentlichungstag der Patenterteilung beim EPA:

7. 3. 2001

(1) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 25, 10, 2001

30 Unionspriorität:

526258

21. 09. 1995 US

Patentinhaber:

The University of Southern California, Los Angeles, Calif., US

(4) Vertreter:

Tiedtke, Bühling, Kinne & Partner, 80336 München

Benannte Vertragstaaten: BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PT ② Erfinder:

MINET, G., Ronald, Los Angeles, US; BENSON, M., Sidney, Los Angeles, CA 90049, US; MORTENSEN, K., Max, Walnut, US; TSOTSIS, T., Theodore, Hubtington Beach, US

EXOTHERMISCHES ZWEISTUFIGES VERFAHREN ZUR KATALYTISCHEN OXIDATION VON HYDROGENCHLORID

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.



- 5 Deutschsprachige Übersetzung der Beschreibung der Europäischen Patentanmeldung Nr. 96933954.8 - 2111 des Europäischen Patents Nr. 0 851 834
- 10 Diese Erfindung ist für eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Wiedergewinnung von Chlor aus Abfall oder Hydrogenchlorid-Nebenprodukt mittels eines vielstufigen, kontinuierlichen exothermen Reaktionsverfahrens nützlich, das ein kombiniertes katalytisches Trägersystem
- 15 verwendet. Bei vielen chemischen Verfahren, welche die Herstellung von Titandioxidpigment, Polyurethanen, Epichlorihydrin, Vinylchlorid, organischen Chloriden und vielen anderen nützlichen und ökonomisch wichtigen Substanzen einscließen, wird Hydrogenchlorid als
- Nebenprodukt hergestellt. Typischerweise wird das in dem chemischen Primärverfahren verwendete Chlor aus elektrochemischen Anlagen mit hohem Umsatz durch Transport über Bahn, Lastwagen oder Lastkahn zugeführt.

  Das Hydrogenchlorid-Nebenprodukt wird gewöhnlich als eine
- 25 umweltschädliche Substanz angesehen und muß gesammelt werden und muß beseitigt werden, indem es mit verringertem Preis verkauft wird oder in mit Kalk oder Alkali neutralisiertem Zustand auf einer Mülldeponie abgelagert wird.

35

Die hierin beschriebene Erfindung ermöglicht es,
Hydrogenchlorid zu oxidieren und so Chlor herzustellen,
das in dem chemischen Primärprozeß auf eine ökonomische
und umweltverträgliche Weise wiederverwertet werden kann,
und das Chlor zur Verwendung in dem Primärverfahren wird
in einem unter exothermen Bedingungen ausgeführten
Zweistufenverfahren wiedergewonnen, und so die Menge



wesentlich vermindert, welche von außerhalb angeliefert werden muß, und nützliche Wärme hergestellt, und das bei Kosten, welche wesentlich unterhalb den Kosten von frischem Chlor liegen.

5

#### Zusammenfassung der Erfindung

Grundsätzlich ist es eine Hauptaufgabe, ein normales Verfahren zur kontinuierlichen Wiedergewinnung von Chlor 10 aus einem Hydrogenchloridstrom zur Verfügung zu stellen, und dieses beinhaltet folgende Stufen:

- a) Bereitstellen von wenigstens zwei Reaktoren, die einen Oxidationsreaktor und einen
   15 Chlorierungsreaktor einschließen, und Bereitstellen von Wirbelschichten eines Kupferoxid und Kupferchlorid enthaltenden Trägerkatalysators in Reaktionszonen innerhalb der Reaktoren,
- 20 b) Einspeisen eines Hydrogenchlorid- und Sauerstoffstroms in jeden Reaktor,
- c) wobei der Strom in dem Chlorierungsreaktor mit der Wirbelschicht aus Kupferoxid- und

  Kupferchloridträgerkatalysator bei Temperaturen zwischen 150°C und 220°C exotherm umgesetzt wird, um einen Teil des Kupferoxids in Kupferchlorid und Kupferhydrochlorid umzuwandeln, wodurch das Hydrogenchlorid im wesentlichen eliminiert wird, um einen Produktstrom herzustellen, der Chlor, Sauerstoff, inerte Stoffe und Wasser, welches aus dem Chlorierungsreaktor entfernt wird, beinhaltet und

- 3 -

d) Hindurchführen eines Stroms eines aufgewirbelten Trägerkatalysators, der Kupferchlorid, Kupferhydroxychlorid und verbleibendes Kupferoxid aus dem Chlorierungsreaktor beinhaltet, der in den 5 Kombinationsreaktor in ein bei Temperaturen zwischen ungefähr 300°C und 400°C betriebenes Bett eingespeist wird, wobei in den Kombinationsreaktor ein Strom aus Hydrogenchlorid und Sauerstoff eingespeist wird, um das Bett aufzuwirbeln, und eine 10 exotherme Reaktion mit Kupferchlorid und Kupferhydroxidchlorid zu bewirken, um Kupferoxid und einen Überkopfstroms aus Chlor, nicht wiedergewonnenem Hydrogenchlorid, inerten Stoffen, Wasser und verbleibendem Sauerstoff herzustellen,

e) Einspeisen des Kupferoxid enthaltendem Trägerkatalysatorsstroms in den Chlorierungsreaktor zur Reaktion mit Hydrogenchlorid, wie in c)

definiert, und

15

20

- f) Einspeisen des Überkopfstroms aus Chlor,
  Hydrogenchlorid, inerten Stoffen, Wasser und
  Sauerstoff aus dem Kombinationsreaktor in den
  Chlorierungsreaktor, um eine Umsetzung des darin
  befindlichen Hydrogenchlorids mit dem Kupferoxid in
  dem Trägerkatalysator bei einer Betriebstemperatur
  zwischen 150°C und 220°C zu bewirken.
- 30 g) wobei der Produktstrom aus dem Chlorierungsreaktor chlorreich, aber im wesentlichen ohne Hydrogenchlorid ist.

Eine weitere Aufgabe ist es, Reaktionen in zwei Stufen 35 bereitzustellen, die unter exothermen Bedingungen

ausgeführt werden, und so ein hochökonomisches Verfahren zu erhalten, das keinen Treibstoff von außerhalb benötigt. Die Verfahrensstufen beinhalten Wiedergewinnung des Katalysators mit gesteuerter Zusammensetzung im Hinblick auf "Kupferchlorid", Kupferoxid und verschiedene Kupferoxidchloridkomplexe. Bei beiden Verfahrensstufen wird typischerweise Hydrogenchlorid und Sauerstoff eingespeist.

10 Eine weitere Aufgabe ist es, in beiden Verfahrensstufen in ausreichender Menge Wärme und Hochdruckstrom zum Antrieb von Sauerstoffkompressoren, Gerierkompressoren zu erzeugen, und netto elektrische Energie für das Gesamtverfahren herzustellen.

15

Eine weitere Aufgabe ist es, Betriebsbedingungen zu gewährleisten, die zu einem Chlorprodukt führen, welches kein Hydrogenchlorid beinhaltet, und welches ein sekundäres Wiedergewinnungssystem einschließt, das das 20 Wasser separiert, ohne, daß wässrige Salzsäure hergestellt wird, indem ein adsorbierender regenerativer Trockner oder ein alternatives flüssiges Dehydrierungssystem mit Wärmewiedergewinnung in dem Zweistufenverfahren verwendet wird, um die notwendige 25 Separierungsenergie zur Wiedergewinnung des Dehydrierungsmittels zur Verfügung zu stellen.

Eine zusätzliche Aufgabe ist es, eine andere
Wiedergewinnungsstufe bereitzustellen, in welcher Chlor
30 aus dem verbleibenden nicht kondensierbaren Gas separiert
wird, wie etwa Stickstoff, Argon und Sauerstoff, unter
Verwendung eines speziell aufgebauten
Adsorbierungsmittels, oder flüssigen Absorbentsystems.
Wie dargestellt werden wird, benötigt der Gesamtprozeß
35 geringe Investitionskosten und besitzt eine geringere



- 5 -

Anfälligkeit gegenüber Korrosion und weist geringe Betriebskosten auf, wobei das beanspruchte Chlor mit Kosten, die wesentlich unterhalb der Kosten von neu hergestelltem Chlor liegen, hergestellt wird.

5

Von Bedeutung ist die Tatsache, daß vom Standpunkt des Gesamtverfahrens, die katalytische Trägerchlorierungsstufe innerhalb des Systems derart eingesetzt wird, dass das in dem Ausfluß des

- 10 Kombinationsreaktors erscheinende Hydrogenchlorid wiedergewonnen wird, wodurch ein Chlorproduktstrom ohne Hydrogenchlorid erhalten wird. In dieser Hinsicht besteht ein Hauptproblem in einem einstufigen katalytischen Oxidationsverfahren darin, dass die durch das
- 15 Gleichgewicht festgelegte Grenze an
  Hydrogenchloridumwandlung unter vernünftigen
  Betriebsbedingungen bei ungefähr 60 bis 70% liegt. Indem
  der einstufige Oxidationsreaktor mit dem katalytischen
  Trägerverfahren als die zweite Stufe kombiniert wird,
- 20 kommt so eine synergistische Integration mit dem Abgas aus der ersten Stufe zu Stande, das durch die Chlorierungsstufe in der zweiten Stufe des katalytischen Trägerverfahrens gereinigt wird.
- Diese Erfindung verbessert die Offenbarung von U.S. Patent 4,959,202, die hierin im Wege des Verweises als Hintergrund eingeschlossen ist.

Diese und andere Aufgaben und Vorteile der Erfindung
30 genauso wie die Einzelheiten einer erläuterten
Ausführungsform werden vollständiger aus der folgenden
Beschreibung und den Zeichnungen ersichtlich, in welchen:



## Bezeichnungsbeschreibung

Figur 1 ein Blockflußdiagramm mit Materialbilanzzusammenstellung ist;

5

Figur 2 eine tabellarische Zusammenstellung von ökonomische Faktoren des Verfahrens ist;

Figur 3 ein Verfahrensflußdiagramm ist;

10

Figur 4 ein Chlorwiedergewinnungssystem ist;

Figur 5 eine Zusammenfassung von experimentellen Daten ist;

15

Figur 6 eine Skizze der experimentellen Laborvorrichtung ist.

## 20 Detaillierte Beschreibung:

Das Verfahren dieser Erfindung macht von einem katalytischen Trägersystem mit metallischen Elementen in der Form von komplexen Oxiden und Chloriden Gebrauch, die 25 auf einer Trägermasse, wie etwa Aluminiumoxid, Kieselgel, Zeolith oder Molekularsiebmaterial einer derartigen Form, imprägniert sind, so dass sie zur Verwendung in einem vielstufigen Wirbelschichtbettsystem geeignet sind. Die chemischen Reaktionen finden in einer Serie von Stufen statt, welche folgende beinhalten:

1) 
$$2HCl(g) + 1/2 O_2(g)$$

$$Cl_2(g) + H_2O(g)$$

(Gesamtreaktion)

2) 
$$CuO(S) + HCl(g)$$



3) 2Cu(OH)Cl(S)  $Cu_2OCl_2(S) + H_2O(g)$ 4)  $Cu_2OCl_2(S)$   $CuO(S) + CuCl_2(S)$ 

5

5)  $\operatorname{CuCl}_2(S)$   $\operatorname{CuCl}(S) + 1/2 \operatorname{Cl}_2(g)$ 

6)  $2CuCl(S) + 1/2 O_2(g)$   $CuCl_2(S) + CuO(S)$ 

10

15

Diese spezifischen Stufen finden in spezifischen Reaktionszonen und innerhalb spezifischer Temperaturbereiche statt, wie auf dem Blockdiagramm von Figur 1 beschrieben ist und wie aus Figur 3 ersichtlich ist, und in den folgenden Stufen:

# Stufe 1:

Der Strom (10) aus Sauerstoff, Luft und aus entweder

20 wasserfreiem oder wasserhaltigem Hydrogenchlorid und


Verfahrensunreinheiten, welche vorhanden sein können,

wird in den Chlorierungsreaktor (11) durch ein

Trägerkatalysator-Wirbelschichtbett (12) aus Kupferoxiden

und Kupferchloriden mit Natriumchloriden geführt, die auf

- einem geeigneten Träger in einem molaren Verhältnis von 1:1 abgeschieden sind. Die Reaktion 2), 3) und 4) zur Bildung von komplexen Chloriden finden bei einer Temperatur, die in dem Bereich von 150 bis 220°C gehalten wird, statt, indem ein System (13) zum
- Wärmetransfer innerhalb des Bettes (12) bereitgestellt wird, welcher die exotherme Reaktionswärme über, in einer bevorzugten Anordnung, einen Wärmeaustauscher (14) wegträgt, der Dampf (bei 14a) erzeugt, um die thermische Ökonomie des Verfahrens zu verbessern.
- 35 Wärmetransferflüssigkeit, die bei (13) und (14) verwendet




wird, ist typischerweise Kesseleinspeisewasser von benötigter Reinheit und Druck.

Chloriertes katalytisches Material aus dem ersten Reaktor in einer teilchenförmigen Form wird kontinuierlich bei (40) abgezogen und in das Wirbelschichtbett (15) in einem zweiten Reaktor (16) übertragen, wobei Stufe 2 stattfindet.

#### 10 Stufe 2:

Strom (10a) aus Sauerstoff, Luft und entweder wasserfreiem oder wasserhaltigem Hydrogenchlorid und Verfahrensunreinheiten, wird in den zweiten (d.h.

- 15 Kombinationsoxidationsreaktor (16) durch ein Wirbelschichtbett (15) geführt, und die vorstehenden Reaktionen 2) bis 6) finden statt, um die komplexen Chloride in Kupferoxid und Kupferchlorid umzuwandeln und Chlorgas freizusetzen. In das Wirbelschichtbett (15) in
- Reaktor (16) wird mit der Gasmischung (10a) aus HCl und aus Sauerstoff und Stickstoff, die von 100% Sauerstoff bis hinunter zu 20% Sauerstoff reicht, die in den Reaktor bei (17) eingespeist werden, hineingeblasen. Der Reaktor (16) wird mittels des Abzug von exotherm
- 25 hergestellten Wärme über ein Wärmetransfer-System (19) innerhalb des Wirbelschichtbettes (15) bei einer Temperatur zwischen 300°C und 400°C gehalten. Der Wärmetransfer findet bei (60) statt, und Dampf wird bei (61) hergestellt. Die bei (19) und (60) verwendete
- 30 Wärmetransferflüssigkeit ist typischerweise Kesseleinspeisewasser von geeigneter Zusammensetzung und Druck.



Die Gas- und Katalysatorzusammensetzung und Temperatur in Reaktor (16) führt zu einem chemischen Gleichgewicht, das die Umwandlung durch Oxidation von Hydrogenchlorid zum Chlor begrenzt, wodurch eine wesentliche Menge an Hydrogenchlorid zurückbleibt, welche entfernt werden muß (siehe Figur 5), um die Gesamtumwandlung des zugeführten Hydrogenchlorids in Chlor zu verbessern, und um die Kontaminierung des Chlorprodukts zu vermeiden.

- Die Gas- und Katalysatorzusammensetzung und die Temperatur in Reaktor (16) führt zu einem Gleichgewicht, das die Umwandlung von Hydrogenchlorid in Chlor begrenzt, was zu der Gegenwart einer bestimmten Menge an Hydrogenchlorid in dem Abgas (siehe Tabelle in Figur 5) führt, welches entfernt werden muß, um die Gesamtumwandlung des Einspeisehydrogenchlorids in Chlor zu verbessern und die Kontaminierung des Chlorprodukts zu vermeiden.
- Diese Entfernung wird durch Stufe 3 erreicht, in der der Hydrogenchlorid tragende Gasstrom bei (70) in den Reaktor (11) zurückgeführt wird. Ein kontinuierlicher Strom aus Trägerkatalysator, der Kupferoxid und komplexe Kupferchloride enthält, wird entlang Linie (41) abgezogen und in das Bett (12) in den ersten Reaktor geführt.

#### Stufe 3:

Der Gesamtstrom aus warmen Gas aus dem zweiten Reaktor,

der Chlor, Sauerstoff, Stickstoff und nicht umgewandeltes
Hydrogenchlorid enthält, wird in den ersten Reaktor (11)
und das Wirbelschichtbett (12) zurückgeführt, indem das
enthaltene Hydrogenchlorid mit Kupferoxid reagiert, das
aus dem zweiten Reaktor (16) bis (41) zurückgeführt

wurde. Bei den Temperaturbedingungen von 150 bis 220°C,



die für das erste Wirbelschichtbett (12) ausgewählt wurden, reagiert nur das Hydrogenchlorid, während der Sauerstoff, Stickstoff, Wasser und Chlor ohne Änderung hindurchtreten. Man bemerke, dass Reaktor (12) und 5 Reaktor (15) mit internen Staubsammelzyklonen (21) und (22) ausgestattet sind, um katalytischen Staub aus den Abgasen zu entfernen und den Staub in die Wirbelschichtbetten zurückzuführen.

#### 10 Stufe 4:

Abgase, die den ersten Reaktor (bei 23) verlassen, bestehen aus Chlor, Wasser, Sauerstoff und Stickstoff welche zum Wärmeaustausch bei (89) und (89a), und zum 15 Wiedergewinnungssystem (50) austreten, zur Entfernung von Wasser ein Kratzkühler bzw. Chiller (51) und ein System zur Entfernung von Chlor bei (52) und Chlorproduktgas bei (53) und flüssiges Chlor bei (54). Wenn wie beschrieben betrieben, wird mehr als 99% des Hydrogenfluids (10) und 20 (10a), das in das System eintritt, als Chlorprodukt (53) und (54), Gas oder Flüssigkeit wie in Stufe 5 beschrieben, wiedergewonnen.

#### Stufe 5:

25

30

Die Gase, die den Chlorierungsreaktor (11) verlassen, treten durch den Kühler (89) und den Kratzkühler bzw. Chiller (89a), um das Temperaturniveau vor Eintritt in den Dehydrator (50) zu vermindern, indem ein Wiedergewinnungssystem, das einen Vielfachkontakt mit Fettstoffadsorbentien oder flüssigen absorbierenden Dehydratoren (91), wie in einen speziellen Fall ausgewählt werden kann, verwendet wird. Die aktiven Dehydratoren entfernen das Wasser aus dem Chlor-,

35 Sauerstoff- und stickstofftragenden Gasen zum späteren




- 11 -

Ausstoß aus dem System (92) unter Verwendung einer geeigneten Einrichtung zur thermischen Wiedergewinnung (90). Ein schematisches Diagramm Figur 4 wird nur zur Verfügung gestellt, um ein mögliches regeneratives Dehydrierungssystem zu veranschaulichen, welches in den Wärmewiedergewinnungsteilabschnitten des Hauptkatalysatorreaktionssytems (14a) verwenden könnte.

Wie sich aus Figur 4 entnehmen läßt, tritt das Produktgas (23) aus dem katalytischen Abschnitt in das Dehydrierungssytem (50) durch einen Ventilverteiler ein, welcher den Fluß durch den Dehydrator (91) oder Stripper (92) durch geeignete Anordnung von automatischen Ventilen (A, B, C, D, E, F, G, und H) die durch den einen 15 oder den anderen der Kessel aufeinanderfolgend hindurchtreten. Dehydriertes Gas aus entweder (91) oder (92) wird durch einen zusätzlichen Chiller (51) hindurchtreten. Das aus dem Gas entfernte Wasser wird in den viel gestuften absorbierenden oder 20 absorbierenden Materialien bis zur Wiedergewinnung durch Kontakt mit erwärmten inerten Gas zurückgehalten, das durch die zwei Behälter aufeinanderfolgend geführt wird, um das Wasser zum Entlüften und zur Entledigung zu entfernen. Gekühltes dehydriertes Gas (24) tritt durch 25 den Chiller (51) und tritt in den Chlorabsorber (52) bei (25), wo ein Kontakt mit einem selektiven Lösungsmittel stattfindet, das Chlor in einem vielstufigen Kontaktsystem absorbiert. Chlorfreies Gas, das im wesentlichen aus Stickstoff und verbleibendem Sauerstoff 30 besteht, tritt durch Schutzbetten (81) und (82) zur Absorption von Spurenmengen an Chlor, welches später entfernt wird. Das Abgas aus dem Schutzbett kann in die Atmosphäre entweichen oder zur Verwendung des verbleibenden Sauerstoffs wiedergewonnen werden, wenn





Aus dem Boden des Absorbers (52) wird chlortragendes
Lösungsmittel durch einen Wärmeaustauscher (83)
gepumpt (82) und zu einem Stripper (84) geführt, wo Chlor
durch Erhöhung der Lösungsmitteltemperatur mit den Dampf
gewärmten Reboiler (85) separiert wird. Chlorfreies
Lösungsmittel fließt aus dem Boden des Strippers und

- 10 tritt durch den Wärmeaustauscher (83) in den Chlorabsauger (52) auf eine kontinuierliche Weise zurück. Das Chlor (55), das aus dem Lösungsmittel in dem Stripper entfernt wird, strömt in den Chiller (86), in dem die teilweise kondensierte Flüssigkeit in der
- 15 Rückflußtrommel (87) separiert wird und zurück zu dem Stripper (84) mit einem Teil des flüssigen Chlors, das zur Produktlagerung (54) gepumpt (88) wird.

  Nichtkondensiertes Chlorgas (53) wird zur Produktlinie zur Wiedergewinnung zu der Orginalchlor verbrauchenden
- 20 Anlage geliefert, welche das Hydrogenchlorid erzeugte, oder für eine alternative chemische Verwendung.

Da sowohl die einstufige Oxidationsstufe als auch die Chlorierungsstufen exotherm sind, besteht kein Bedarf

25 nach einer externen Wärmequelle, wodurch eine wesentliche Menge an Treibstoff und Kapitalinvestment gespart wird. Aus den Reaktoren erhältliche Wärme, stellt typischerweise einen positiven Energiefluß in der Form von Hochdruck, Heißdampf bzw. ungesättigter Dampf,

30 welcher zum Antrieb von Kompressoren verwendet werden kann, und erzeugt elektrische Energie, die für Pumpen und andere Systeme verwendet wird, wodurch sich die Gesamtbetriebskosten auf attraktive Weise vermindern.



- 13 -

Als weiterer Beweis für die einzigartige Natur dieses zweistufigen Verfahrens, welches während der Ausführung von Laborexperimenten entdeckt wurde, wird Figur 5 präsentiert, um das spezifische Ergebnis zu 5 veranschaulichen, wonach Hydrogenchlorid und Sauerstoff als der Einspeisestrom in Wirbelschichtbettreaktoren kombiniert wird, die einen zirkulierenden Strom an teilchenförmigen Materialien enthalten, die zwischen den beiden Reaktoren hindurchtreten, von welchen einer bei 360°C bis 400°C betrieben wird, wobei das Hydrogenchlorid 10 teilweise umgewandelt wird, wie es durch das chemische Gleichgewicht auf 40% bis 70 Gew.-% an Chlor begrenzt ist, wie für den gut dokumentierten Deaconprozeß wohl bekannt ist, und Bereitstellen der einzigartigen neuen 15 Erfindung, wonach der Gesamtabgasstrom aus Hydrogenchlorid, Chlor, restlichem Sauerstoff, Stickstoff und neu hergestelltem Wasserdampf in einen zweiten Wirbelschichtbettreaktor eingeführt wird, der zwischen 150°C und 220°C betrieben wird.

20

25

Nur das Hydrogenchlorid reagiert mit dem katalytischem Material zur Bildung von Kupferoxychlorid und anderen komplexen Kupferverbindungen, was zu der Eliminierung des Hydrogenchlorids aus dem Gasstrom führt und die Lieferung von Abgasen aus dem Niedrigtemperaturreaktor zu einem Chlorwiedergewinnungssystem erlaubt, ohne daß es einer weiteren Behandlung zur Entfernung von Hydrogenchlorid bedarf.

Das Verfahren wird auf die gleicher Weise funktionieren, wenn der Wasserdampf beim Hindurchtreten des Gases zwischen den beiden Reaktoren entfernt wird; diese Stufe ist jedoch für einen geeigneten Betrieb des Verfahrens nicht notwendig.

Diese Erfindung ist durch den Betrieb einer 4 kg/Stunde Chlorprodukt-Pilotanlage auf eine kontinuierlichen Basis bestätigt worden. Beide Reaktoren werden in dem 5 exothermen Bereich der Reaktion betrieben, was zu einer wesentlichen Energieerzeugung in der Form von Hochdruckdampf oder einem anderen geeigneten Wärmewiedergewinnungsmedium führt. Hydrogenchlorid, das mit dem aufgewirbelten auf Kupfer basierenden Katalysator 10 reagiert, um einen komplexe Feststoffverbindung zu bilden, wird aus dem Niedrigtemperaturreaktor zu dem Hochtemperaturreaktor getragen, indem dieses zu Chlor umgewandelt wird. Die Wiedergewinnung von Hydrogenchlorid führt auf diese Weise zu einer Gesamtumwandlung von 100% 15 des Hydrogenchlorids in Chlor mit einem einfachen

Die Kombination von diesen zwei Reaktoren mit der Katalysator-Zirkulation zwischen zwei exothermen Stufen unterscheidet sich wesentlich von den Verfahren, welches Verwendung von einem separaten Oxidationsreaktor macht, der in einem endothermen Regime betrieben wird und wesentliche Wärme in einem Teil von einer externen Quelle benötigt und sich von U.S. Patent 4,959,202 aus dem gleichen Grund unterscheidet.

zweistufigen exothermen System.

Die experimentellen Daten, die in Figur 5 gegeben sind, wurden erhalten, indem eine zirkulierende Wirbelschichtbetteinheit im Labormaßstab, Figur 6, 30 betrieben wurde, die die Einlaß- und Auslaßgase analysieren konnte, um das Gesamtrückkonzept zu bestätigen.

Die in Figur 6 gezeigte Vorrichtung besteht aus zwei 35 25 mm Quarzreaktoren (300) und (301), die mit



- 15 -

aufwärtsführenden Transportröhren (302) und (303) zur Bewegung des Katalysators zwischen der 400°C Oxidationsstufe bei (301) und der 200°C Chlorierungsstufe bei 300°C verbunden sind. In jeden Reaktor wird ein gesteuerter Strom aus Hydrogenchlorid, Sauerstoff und Stickstoff eingespeist. Siehe Pfeile (304) und (305). Die Temperatur wird bei dem gewünschten Niveau durch Temperatur gesteuerte elektrische Heizbänder (306) und (307) beibehalten. Der Katalysatorstrom zwischen den Reaktoren wird durch Stickstoffeinspritzung bei vielen Punkten in den Transportröhren bewegt. Siehe (308) und (309). Abgase aus den Reaktoren bei (310) und (311) führen durch den Steigungsbehälter (312) und (313), und zur Analyse von Hydrogenchlorid und Chlor, und treten 15 durch die Abzugsöffnung zur Entsorgung. Siehe Pfeile (313) und (314). Gesamtstromraten in der Größenordnung von 500 ml/min. an Gas treten in jeden Reaktor ein. Feststoffzirkulierungsraten von 5 bis 20 gms pro Minute werden typischerweise gewährleistet.

20

30

Zur Veranschaulichung der ökonomischen Faktoren der Erfindung wurde ein Ingenieurentwurf für eine Anlage bereitgestellt, die 60.000 t pro Jahr an nichtwässrigen Hydrogenchlorid verarbeitete, und die Betriebskosten wurden basierend auf einem Wert von 0 für das Hydrogenchlorid als Nebenprodukt ermittelt. Diese Ergebnisse, wie in Figur 2 gezeigt, zeigen Chlorwiedergewinnungskosten von 78 \$ pro Tonne (Daten von 1995) mit einem Chlorverkaufspreis von 230 \$ pro Tonne auf dem derzeitigen Markt an.

Figur 2 listet die ökonomischen Verfahrensfaktoren hinsichtlich der typischen Anlageninvestition und Betriebskosten auf.




- 16 -

Das Gesamtsystem, wie beschrieben, gewährleistet im wesentlichen eine 100%ige Umwandlung von Hydrogenchlorid in Chlor. Das Produkt Chlor kann als ein Flüssigkeits-

- oder Gasstrom mit 99%iger Plusreinheit hergestellt werden. Es werden keine toxischen oder schädlichen Aubgase hergestellt, die in die Atmosphäre oder das Grundwasser entlassen werden. Es wurde ein Energieverbrauch von weniger als 30% des
- elektrochemischen Standardverfahrens realisiert, genauso wie ein wesentlich geringerer berichteter Verbrauch für das alternative vorgeschlagene
  Chlorwiedergewinnungsverfahren. Figur 1 zeigt die Materialbilanzdaten. Wie in der Offenbarung von
- U.S. Patent 4,959,202 festgestellt, kann das Verfahren unter Verwendung eines katalytischen Trägers ausgeführt werden, indem Kupfer durch Manganoxide und -chloride ersetzt wird, mit guten Ergebnissen, wo ein Chlorierungsreaktor mit einer Temperatur in den Bereich von 250°C bis 350°C betrieben wird, und ein Kombinationsreaktor mit einer Temperatur von ungefähr 400°C bis 450°C betrieben wird.

Ersatzweise können auch Eisenoxide und -chloride 25 verwendet werden.

Wärme- und Chlorwiedergewinnung aus dem Produktstrom kann, wie in U.S. Patent 4,959,202 beschrieben, ausgeführt werden.



5 Deutschsprachige Übersetzung der Patentansprüche der Europäischen Patentanmeldung Nr. 96 933 954.8-2111 des Europäischen Patents Nr. 0 851 334

10

#### Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Rückgewinnung von Chlor aus einem Hydrogenchloridstrom, das die folgenden Schritte einschließt:
- a) Bereitstellung von wenigstens zwei Reaktoren, einschließlich eines Chlorierungsreaktors und eines Kombinations-Oxidationsreaktors, und Bereitstellung einer Wirbelschicht eines Trägerkatalysators, der Kupfer(II)-oxid und Kupfer(II)-chlorid enthält, in einer Reaktions-zone innerhalb des Chlorierungsreaktors,
  - b) Zuführung eines Stroms aus Hydrogenchlorid und sauerstofftragendem Gas in jeden Reaktor,
- c) exotherme Reaktion des Stroms aus Hydrogenchlorid und sauerstofftragendem Gas in dem Chlorierungs25 reaktor mit der Wirbelschicht des Kupfer(II)-oxid und
  Kupfer(II)-chlorid enthaltenden Trägerkatalysators bei
  Temperaturen zwischen 150 °C und 220 °C, um ein Teil des
  Kupfer(II)-oxids in Kupfer(II)-chlorid und Kupfer(II)hydroxychlorid umzuwandeln, wobei dadurch im Wesentlichen
  30 Hydrogenchlorid eliminert wird, um einen Produktstrom zu
  erzeugen, der Chlor, Sauerstoff, inerte Stoffe und Wasser
  einschließt, und der aus dem Chlorierungsreaktor entfernt
  wird,
- d) Überleitung des Trägerkatalysators aus Schritt
   35 (c), welcher Kupfer(II)-chlorid, Kupfer(II)-hydroxy-chlorid und verbliebenes Kupfer(II)-oxid enthält, aus dem




Chlorierungsreaktor in den Kombinations-Oxidationsreaktor zur Bildung einer Schüttschicht, welche bei Temperaturen zwischen 300 °C und 400 °C betrieben wird, wobei der Kombinations-Oxidationsreaktor mit dem Strom aus

- Hydrogenchlorid und sauerstofftragendem Gas zur
  Verwirbelung der Schüttschicht und für eine exotherme
  Reaktion mit dem Kupfer(II)-chlorid und dem Kupfer(II)hydroxychlorid in dem Trägerkatalysator gespeist wird, um
  Kupfer(II)-oxid und einen Kopfstrom aus Chlor, nicht
- 10 umgesetzten Hydrogenchlorid, inerten Stoffen und verbleibendem Sauerstoff zu erzeugen,

15

20


- e) Einspesung des sich aus Schritt (d) ergebenden Trägerkatalysators, der Kupfer(II)-oxid enthält, in den Chlorierungsreaktor zur Reaktion mit Hydrogenchlorid wie in (c) definiert ist,
- f) Zuführung des Kopfstroms aus Chlor, Hydrogenchlorid, inerten Stoffen und Sauerstoff aus dem
  Kombinations-Oxidationsreaktor in den Chlorierungsreaktor,
  um darin das Hydrogenchlorid mit dem Kupfer(II)-oxid in
  dem Trägerkatalysator bei der Betriebstemperatur zwischen
  150 °C und 220 °C zur Reaktion zu bringen,
- g) der Produktstrom aus dem Chlorierungsreaktor ist chlorreich, aber im Wesentlichen frei von Hydrogen-chlorid.
- 25 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei auf exothermen Weg Hitze in beiden Reaktoren erzeugt wird und zum externen Gebrauch aus den Reaktoren entfernt wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die aus den Reaktoren entfernte Wärme zur Erzeugung von überhitztem Dampf 30 verwendet wird.



- Verfahren nach Anspruch 1, wobei der aus dem Chlorierungsreaktor entfernte chlorreiche Produktstrom einem Verfahrensschritt zur Chlorrückgewinnung unterworfen wird, so dass wenigstens ungefähr 99 % vom
   Chlorgehalt des den Reaktoren zugeführten Hydrogenchlorids als Chlorprodukt zurückgewonnen wird.
  - 5. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Trägerkatalysator einen aus der aus Aluminiumoxid, Zeolith, Siliciumoxid und Molekularsieb bestehenden Gruppe ausgewählten Träger umfasst.
  - 6. Verfahren nach Anspruch 1, welches das Abziehen von Wärme aus dem Produktstrom von dem Chlorierungsreaktor einschließt.

- 7. Verfahren nach Anspruch 1, welches die Einstellung der 15 Zuführung von Hydrogenchlorid und Sauerstoff zu den Reaktoren einschließt.
- 8. Verfahren nach Anspruch 1, welches die Anwendung von Zyklonabscheidern zur Entfernung hochdisperser Teilchen aus der Wirbelschicht in den Reaktoren einschließt, wenn der Produktstrom in Schritt (c) und der Kopfstrom in Schritt (f) den Reaktor verlassen.

FIG. 1



# BLOCKDIAGRAMM UND MATERIAL-BILANZ DES ZWEISTUFIGEN EXOTHERMEN HCL-OXIDATIONSVERFAHRENS

KOMPONENTE	EINLASS kg/h	<u>A</u>	AUSLASS kg/h	<u>B</u>	PRODUKT kg/h
HCI	1000		399	399	
O <sub>2</sub>	440	220	220		220
N <sub>2</sub>	44		44		44
Cl <sub>2</sub>		:	974		974
H₂O			246		246
				•	<del></del>
	1484		1883		1484

\* REPRÄSENTIERT DEN KOMPONENTENGEHALT, DER MIT DEM FESTSTOFFKATALYSATOR ÜBERTRAGEN WIRD




FIG. 2


# TABELLE 4


# EKONOMISCHE FAKTOREN FÜR DEN TRÄGER-VERFAHREN ZUR KATALYTISCHEN OXIDATION


# KAPAZITÄT: 60.000 METRISCHE TONNEN PRO JAHR AN CHLOR-PRODUKT

<u>ANLAGENINVESTION</u>	<u>\$ MM</u>
KATALYTISCHER TRÄGERABSCHNITT	5.0
CHLOR-WIEDERGEWINNUNG	2.5
ABFALL-WÄRME-WIEDERGEWINNUNGS- DAMPF-ERZEUGUNG	2.0
VERSCHIEDENES	3.0
GESAMTKOSTEN INNERHALB DER ANLAGENGRENZEN	\$ 12.5

BETRIEBSKOSTEN	\$/METRISCHE TONNE CHLOR-PRODUKT
KAPITALKOSTEN @ 20 %	42
ENERGIEVERSORGUNG (TREIBSTOFF, ENERGIE bzw. STROM, SAUERSTOF	F 16
CHEMIKALIEN UND KATALYSATOREN	4
PERSONAL UND ÜBERWACHUNG	6
WARTUNG @ 5% KAPITAL	10
PRODUKTIONS-GESAMTKOSTEN	\$ 78 / METRISCHE TONNE









### TABELLE 1

FIG. 5

KATALYTISCHES OXIDATIONSVERFAHREN DATEN VOM ZWEISTUFIGEN ZIRKULIERENDEN WIRBELSCHICHTBETT FESTSTOFF-ZIRKULIERUNGSRATE 5-20 GMS/MIN 300-400 GMS CW AUF ZEDITHKATALYSATOR HCL-OXIDATION COP-MODUS

# **REAKTOR 1**

COP	COP
200	200
450	450
85	85
70	70
0	0
100	100
	•
400	400
30	30
150	150
100	150
300	250
0.12	0.12
0.082	0.065
75	79
0.322	0.305
61	48.5
	Ο,



FIG. 6
WIRBELSCHICHTREAKTOR IN LABOR-MASS-STAB = 5 BIS 20 GMS/MIN

